


富杰HS环氧涂层



标准色卡



实物的颜色可能与图例有些轻微的差异。
如需要颜色样品或特殊颜色，请与我们的客户服务部联系。

概述

富杰HS为无溶剂、耐久、高性能的环氧树脂涂层系统。

典型用途

富杰HS为表面耐磨彩色环氧涂层地面，可用于工厂、仓库、设备间和储藏室等。

优点

- 良好的耐化学腐蚀性能
- 表面耐磨
- 耐磨损
- 无溶剂，低异味
- 美观，使工厂和仓库更明亮
- 无缝洁净表面
- 低维护成本

项目案例

香港贸易发展委员会，吉隆坡机场，Snow果冻工厂，新海峡时报工厂，爱立信移动通信，葛兰素制药（中国）

System Design



系统规格

产品名称：富杰HS环氧涂层

饰面：高光

厚度：按设计要求

基层处理和施工需符合制造商的说明。

基层要求

混凝土基层或砂浆找平层抗压强度需大于 25N/mm^2 ，表面处理应去除浮浆、灰尘和其它污染物。根据BS8204标准，基层应保持干燥相对湿度不超过75%RH，没有上升的水汽和有压力的地下水。

系统组成

富杰HS环氧涂层

实际用量参见每个项目的设计说明。

详细的施工方案根据现场实际情况提供。

施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。

欲获取许可施工单位的详细资料，请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询：

www.flowcreteasia.com

环境保护

该系统经评估对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁，汇亨的技术人员和经过全面培训，经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素。

后期维护-清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机，可用中度碱性清洁剂清洗。

重要告示

汇亨公司保证其产品优异，根据销售合同的条款和内容进行生产和销售，标准的条款和内容可随时索取。

技术数据

以下数据显示了该系统在环境为 20°C 及50%相对湿度的实验室测试中达到的性能参数。

防火性： BS476：第7部分
火焰表面蔓延度：1级

防滑性： TRRL摆式防滑测试
干 >40 ，湿：根据设计要求

湿状态或有表面污染（湿或干）的状况下为满足防滑数值，推荐颗粒防滑的系统表面。详细数据请联系我们的技术顾问。

耐高温 可承受至 60°C

透水性 无渗透（Nil - Karsten测试）

表面硬度 180度（Koenig硬度测试）

耐化学腐蚀 请咨询技术部

耐磨损 泰伯磨耗试验机
每1000转磨耗80 mg
（使用CS10磨轮加载1 kg质量）

抗压强度 $> 60\text{ N/mm}^2$ (BS6319)

抗弯强度 $> 60\text{ N/mm}^2$ (BS6319)

抗拉强度 $> 15\text{ N/mm}^2$ (BS6319)

粘结强度 $> 1.5\text{ MPa}$ ，大于抗压强度为 25 N/mm^2 的混凝土的抗拉力

固化速度

	10 °C	20 °C	30 °C
允许轻荷载通行	48 小时	16小时	12小时
允许满载通行	72小时	48小时	40小时
完全化学固化	12天	7天	6天

客户服务

更多信息请联系相关生产商

制造商

汇亨亚洲

汇亨香港

汇亨中国

客服热线

+ (603) 6277 9575

+ (852) 2795 0478

+86 10 8472 1912

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统，请向我们的技术顾问咨询，或登录我们的网站查询。

Flowcrete Asia Sdn Bhd (366254-X)
The Flooring Technology Centre
Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,
Taman Bukit Maluri,
Industrial Area Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +(603) 6277 9575
Fax: +(603) 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com
Flowcrete Asia is an RPM company

Flowcrete Thailand
522/41, Baan Klang Muang 1,
Soi Sahakarnpramoorn,
Pracha-Uthit Road,
Wangthonglang, Bangkok, 10310.
Tel: (662) 2530 9611
Fax: (662) 2530 9610
E-mail: thailand@flowcrete.com

Flowcrete Indonesia
2nd Floor, Suite 203,
Palma One Building,
Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia.
Tel: +6221 252 3201
Fax: +6221 252 0720
E-mail: indonesia@flowcrete.com

Flowcrete Vietnam
Representative Office
3rd Floor, 130 Nguyen Cong
Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward,
District 1, HCMC, Vietnam
Tel: +848 3821 6561
Fax: +848 3821 6501
E-mail: vietnam@flowcrete.com

Flowcrete Hong Kong Limited
Unit 1004, 1010/F, COL Tower
Wharf T & T Square
123 Hoi Bun Road Kwun Tong,
Kowloon Hong Kong
Tel: +(852) 2795 0478
Fax: +(852) 2795 4842
Email: hongkong@flowcrete.com

Flowcrete China
B2308 Lead International Building
No. A2 Zhonghuan South Road
Wangjing Chaoyang District
Beijing P R C 100102
Tel: +86 10 8472 1912
Fax: +86 10 8472 1942
Email: china@flowcrete.com