


Flowcoat QS



标准色卡



实物的颜色可能与图例有些轻微的差异。
如需要颜色样品或特殊颜色，请与我们的客户服务部联系。

富杰 QS 环氧彩砂涂层

概述

富杰QS环氧彩砂涂层为装饰性耐磨彩砂抛洒型无溶剂环氧涂层系统。

用途

适用于工厂、仓库、储藏室、设备间，轻工业生产和作业区的地面。


优点

- 装饰性饰面
- 优异的耐划伤性能
- 易于清洁与保养
- 优异的耐磨损及抗冲击性能
- 无缝洁净饰面
- 耐磨损
- 耐化学腐蚀

项目案例

JIT 电子有限公司., Wet Market, 马来西亚

系统设计



系统规格

产品名称: 富杰 QS 环氧彩砂涂层
厚度: 根据客户要求
基层处理和施工需符合制造商的说明.
制造商: Flowcrete Asia Sdn. Bhd.
联系电话: 客户服务 - +603 6277 9575

基层要求

混凝土基层应具有至少 25N/mm² 的抗压强度, 浮浆、灰尘及其他所有杂物都必须清除干净。基层地面应保持干燥, 相对湿度不应超过 75% (根据英国标准 BS8204) 并封闭水汽防止向上渗透。

系统组成

Flowcoat SF41 富杰 SF41 无溶剂环氧涂层
Sand 40/80 Mesh Scatter 抛洒 40/80 目石英砂
Flowcoat SF41 富杰 SF41 无溶剂环氧涂层
Coloured Quartz 彩色石英砂
Flowtex Sealer 富杰密封剂
Flowseal UV Satin Clear 富杰 UV 抗紫外线透明缎光涂层

具体施工方案根据现场实际情况提供。

施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。
欲获取许可施工单位的详细资料, 请与我们的客户服务中心联系或查询我们的网页: www.flowcreteasia.com

环境保护

该系统经评估是对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁, 汇亨的技术人员和经过全面培训, 经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素。

后期维护-清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机, 可用中度碱性清洁剂清洗。

重要告示

汇亨公司保证其产品优异, 根据销售合同的条款和内容进行生产和销售, 标准的条款和内容可随时索取。

技术数据

以下数据显示了该系统在温度为 20°C 及相对湿度为 50% 的实验室测试中达到的性能参数。

防滑性 摆式防滑测试
干 >40 低滑倒可能

因施工工艺, 使用后的短期时间内, 不适当的维护, 长时间的磨损或表面污染 (湿或干), 地面材料的防滑系数可能会改变。湿状态或有表面污染 (湿或干) 的状况下为满足防滑数值, 推荐颗粒防滑的系统表面。-详细数据请联系我们的技术顾问。

耐高温 可承受 60°C 持续高温

透水性 无渗透 (Karsten 测试)

透气性 ASTM E96:90

耐化学腐蚀 1.36g /m²/mm/24 小时
请咨询技术部

抗压强度 >60 N/mm² (BS 6319)

抗弯强度 15 N/mm² (BS 6319)

抗拉强度 10 N/mm² (BS 6319)

粘结强度 > 1.5 MPa, 大于抗压强度
为 25 N/mm² 的混凝土的内聚力

固化速度

	10°C	20°C	30°C
允许轻荷载通行	48 小时	24 小时	18 小时
允许满荷载通行	72 小时	48 小时	36 小时
完全固化	12 天	7 天	6 天

客户服务

更多信息请联系生产商

制造商

汇亨亚洲
汇亨香港
汇亨中国

客服热线

+(603) 6277 9575
+(852) 2795 0478
+8610 8472 1912

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统, 请向我们的技术顾问咨询, 或登录我们的网站查询

Flowcrete Asia Sdn Bhd (366254-X)
The Flooring Technology Centre
Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,
Taman Bukit Maluri,
Industrial Area Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +(603) 6277 9575
Fax: +(603) 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com
Flowcrete Asia is an RPM company

Flowcrete Thailand
522/41, Baan Klang Muang 1,
Soi Sahakampramoon,
Pracha-Uthit Road,
Wangthonglang, Bangkok, 10310.
Tel: (662) 2530 9611
Fax: (662) 2530 9610
E-mail: thailand@flowcrete.com

Flowcrete Indonesia
2nd Floor, Suite 203,
Palma One Building,
Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia.
Tel: +6221 252 3201
Fax: +6221 252 0720
E-mail: indonesia@flowcrete.com

Flowcrete Vietnam
Representative Office
3rd Floor, 130 Nguyen Cong
Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward,
District 1, HCMC, Vietnam
Tel: +848 3821 6561
Fax: +848 3821 6501
E-mail: vietnam@flowcrete.com

Flowcrete Hong Kong Limited
Unit 1004, 1010F, COL Tower
Wharf T & T Square
123 Hoi Bun Road Kwun Tong,
Kowloon Hong Kong
Tel: +(852) 2795 0478
Fax: +(852) 2795 4842
Email: hongkong@flowcrete.com

Flowcrete China
B2308 Lead International Building
No. A2 Zhonghuan South Road
Wangling Chaoyang District
Beijing P R C 100102
Tel: +86 10 8472 1912
Fax: +86 10 8472 1944
Email: china@flowcrete.com